

# 14, rue Théodule Villeret - Zone industrielle 95310 LE PLESSIS BOUCHARD

Tel: 01 39 78 77 58

www.color-industrie.com - mail : color@color-industrie.com SIRET 403 254 600 000 30

## Polyuréthane PU 340

☐ Peinture Polyuréthane acrylique.

Bi-composant - Durcisseur Standard : Durcisseur PU Ref 506 8005

Diluant Standard: Diluant S-Rapide Ref 5050341

☐ Brillant, Satiné ou Mat Toutes teintes réalisables .

Conditionnement: Base 5 Kg ou 25 Kg, durcisseur 1 ou 5 Kg

## **RECOMMANDE POUR:**

Finition extérieure : très résistante aux intempéries et aux rayons U.V.

Recommandée pour application sur PRIMADER.

Nous consulter pour étudier la possibilité d'application en direct sur acier galvanisé,

électrozingué et aluminium.

Très résistante aux solvants, acides et bases diluées à T° ambiante.

Exemples d'application : Carrosserie poids lourds - Matériel de transport -

Bardages industriels - machines outils ...

## **MISE EN OEUVRE:**

1 - incorporation du durcisseur - Durcisseur PU ref 506 8005

	Base	Durcisseur	Mélange B+D
rapport de mélange en volume	4 Litres	1 Litre	4 Litres

## 2 - Dilution - Diluant S-Rapide ref 505 0341

Application	Diluant ref	% Dilution
Pistolet Pneumatique	5050341	5 à 10 %
Airless	5050341	0 à 5 %
Brosse	Ne pas diluer	

## CARACTERISTIQUE DU PRODUIT A 20°C Tolérance +/- 10% selon les teintes

Viscosité CA 4	Densité	Extrait sec	Résistivité	Point éclair
		volumique		
35 secondes	1,2	46 %	-	<21° C

## CARACTERISTIQUES DU FILM SEC sur acier laminé à froid, phosphaté

Adhérence	Dureté	Choc	Souplesse	Brillance
NF ISO EN 2409	T30016	ISO EN 6272	ISO EN1520,1519	T30064
0	180 sec	Excellent	> 5 mm	90% à 3 %

Rendement théorique: 11,6 m<sup>2</sup>/Kg

## **SECHAGE:**

Hors poussière*	Manipulable*	Dur *	Dur à coeur *	* Epaisseur du film sec : 40 μm secs - Air à 23°C - Humidité relative 65%
30 minutes	4 heures	12 heures	7 jours	

Etuvage possible : 20 minutes à 80/90° C après 10 minutes de désolvatation

## **NE PAS UTILISER:**

Sur sous-couche et revêtements anciens sans faire un essai de détrempe et d'adhérence au préalable.

## HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité sur simple demande

La mise en oeuvre des produits étant placée sous votre responsabilité, ce document ne saurait constituer une garantie quand aux résultats définitifs que vous pourriez obtenir